AIRCOOL PAG (PAG 100)

Premium- полищёлочная глюколевая жидкость для кондиционеров

Описание:

AIRCOOL PAG (PAG 100) является отличным высококачественным синтетическим смазочным материалом на основе полиглюколя. Это двусторонне подрезанное полиалкилен-глюколь- кондиционерное масло, разработанное специально для применения в кондиционерах в автомобильной направлении. **AIRCOOL PAG (PAG 100)** разрабатывался специально для требований OEM. При этом компоненты присадок созданы передовой технологией, чтобы можно было предложить замечательную защиту для HFC-систем охлаждения, которые заполняются с R 134a. **AIRCOOL PAG (PAG 100)** обладает отличной растворимостью и смазкой в автомобильных направлениях HFC-систем охлаждения.

Свойства

- Превосходная стабильность к окислению
- Высокая устойчивость тонкого маслянного слоя
- Непревзойденная растворимость в HFC и смешанных хладагентах
- Превосходная защита от коррозии
- Идеальный углеродный и коррозийный контроль
- Превосходная совместимость материалов
- Гигроскопичность

Эффективность

- Повышает эффективность кондиционеров
- Высокая надежность
- Подходит для длинных интервалов замены
- Подвижные части в циркуляции хладогентов идеально смазываются, уплотняются и охлаждаются

Применимо для

ISO-градация 100 AA1

Применение

- Как смазочный в HFC- кондиционерах
- Поршневой компрессор и винтовой компрессор, работающий с углеводородом и не имеющие место с кислородом и водой.
- Углеводороднный охлаждающий компрессор
- Аммиачный растворимый охлаждающий материал

Совместимость:

- **AIRCOOL PAG (PAG 100)** является полностью совместимым со сравнимыми PAG-смазочными материалами и может смешиваться. Чтобы иметь возможность использовать полностью преимущества **AIRCOOL PAG (PAG 100)** , тем не менее рекомендуем не смешивать **AIRCOOL PAG (PAG 100)** с другими смазочными материалами.

AIRCOOL PAG (PAG 100)

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1200 020	Банка	250 мл

Типичные характеристики:

Специальные вес при 20°C	kg/m³	992
Вязкость при 40°C	cSt	108,8
Вязкость при 100°C	cSt	19,50
Индекс вязкости		204
Температура вспышки COC	°C	246
Температура затвердевания	°C	<-40
ISO-класс		100

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя.

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de